

**SCHEMA TECNICA  
RASOCEL G-D3**

Rasante minerale per finitura di intonaci grezzi e finitura civile grezza spugnabile per interni ed esterni. Versione grigia.

**1- Composizione**

Prodotto a base di calce idrata, cementi, sabbie calcaree di elevata purezza, additivi che conferiscono al prodotto una eccellente lavorabilità in fase di stesura e frattazzatura, oltre ad un pregevole aspetto estetico che lascia a vista il granello in funzione del tipo di finitura prevista.

**2- Tipologia di fornitura**

Il prodotto viene fornito:

- Sacchi con caratteristiche di protezione dall'umidità da 25 Kg.
- Bancali da 56 sacchi.
- Sfuso.

**3- Campo di impiego**

Premiscolato specifico per la protezione e la finitura di intonaci di sottofondo.

**4- Preparazione della superficie di applicazione**

Prima dell'uso accertarsi che il supporto sia pulito e privo di polvere e di tutto ciò che ostacoli l'aderenza del prodotto. I supporti particolarmente assorbenti devono essere precedentemente inumiditi. Non deve essere applicato su supporti in gesso, verniciati, inconsistenti o friabili, e su calcestruzzo o supporti che presentino irregolarità superiore a 5 mm.

**5- Preparazione del prodotto per l'utilizzo**

Impastare il prodotto con ca. il 21% di acqua ed applicare con spatola liscia INOX. E' opportuno dare una prima mano per regolarizzare il sottofondo per poi applicare la seconda mano per portare a finitura, terminata la fase plastica, con un frattozzo di spugna, plastica o legno in funzione del livello di finitura che si vuole ottenere.

**6- Avvertenze**

- Non applicare su sottofondi gelati o comunque a temperature inferiori a 5°C.
- Proteggere dal gelo e da una rapida essiccazione.
- Eventuali finiture successive, pitture, rivestimenti, ecc, vanno eseguiti dopo l'avvenuta stagionatura.
- Impiegare solo su supporti puliti resistenti.

- Trattare preventivamente con primer sottofondi in calcestruzzo e tutti i supporti lisci o scarsamente assorbenti.
- Non applicare su gesso o scagliola.

## 7- Conservazione

Il prodotto va conservato in sacchi integri ed in ambienti asciutti. Si consiglia l'utilizzo entro 12 mesi.

## 8- Voce di capitolato

Finitura di intonaci tradizionali o premiscelati interni ed esterni sia nuovi che vecchi da applicare con spatola INOX nella granulometria 3,0 mm. Regularizzare il sottofondo per poi applicare la seconda mano, per portare a finitura al termine della fase plastica, con un frattazzo di spugna, plastica o legno in funzione del livello di finitura che si vuole ottenere.

## 9- Dati tecnici

Granulometria	3,0 mm
Resa teorica	1,8 Kg/m <sup>2</sup> per 1 mm di spessore
Acqua impasto	21 % ca.
Resistenza a compressione	CS II
Reazione al fuoco	Classe A1
Spessori in opera	max 5 mm
Durata vita impasto	60'

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; in fase di utilizzo del prodotto possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del RASOCEL G-D3. La CELI CALCESTRUZZI S.P.A. si riserva di apportare modifiche tecniche, senza fornirne preavviso.