

**SCHEDA TECNICA**
RASOCEL B-D0.1

Rasante finissimo bianco applicabile a mano a base cementizia. Prodotto rispondente ai criteri CAM con certificazione ai sensi della norma UNI PdR 88:2020 (Certificato n. CRS116 del 18.12.2024 rilasciato da ABICERT s.a.s.).

1- Composizione

Premiscolato finissimo per finiture interne ed esterne di colore bianco, a base di cemento bianco, calce idrata, inerti calcarei selezionati di finissima granulometria, additivi specifici che ne migliorano l'applicazione.

2- Tipologia di fornitura

Il prodotto viene fornito:

- Sacchi con caratteristiche di protezione dall'umidità da 25 Kg
- Bancali da 40 sacchi
- Sfuso

3- Campo di impiego

Prodotto utilizzato come lisciatura su tutte le superfici intonacate con premiscelati cementizi purchè liberi da polveri, efflorescenza, oli, grassi, disarmanti.

4- Preparazione della superficie di applicazione

Prima dell'uso accertarsi che il supporto sia pulito e privo di polvere e di tutto ciò che ostacoli l'aderenza del prodotto. I supporti particolarmente assorbenti devono essere precedentemente inumiditi. Non deve essere applicato su supporti in gesso, verniciati, inconsistenti o friabili, e su calcestruzzo o supporti che presentino irregolarità superiore a 5 mm.

5- Preparazione del prodotto per l'utilizzo

Impastare il prodotto con ca. il 45% di acqua e prima dell'utilizzo lasciarlo riposare per 10-15 minuti. Successivamente applicare con spatola metallica in due o più passaggi incrociando in senso verticale e orizzontale fino ad ottenere una superficie liscia.

6- Avvertenze

- Non applicare su sottofondi gelati o comunque a temperature inferiori a 5°C
- Proteggere dal gelo e da una rapida essiccazione
- Eventuali finiture successive, pitture, rivestimenti, ecc, vanno eseguiti dopo l'avvenuta stagionatura
- Impiegare solo su supporti puliti resistenti
- Trattare preventivamente con primer sottofondi in calcestruzzo e tutti i supporti lisci o scarsamente assorbenti
- Non applicare su gesso o scagliola
- Non aggiungere ulteriori prodotti o additivi durante e dopo la preparazione.

7- Conservazione

Il prodotto va conservato in sacchi integri ed in ambienti asciutti. Si consiglia l'utilizzo entro 12 mesi.

8- Voce di capitolato

Finitura finissima da applicare su superfici omogenee e perfettamente piate. Le superfici così preparate possono essere finite con Rasocel B-D0.1 della Celi Calcestruzzi Spa per migliorarne la lavorabilità e l'adesione. L'applicazione a mano verrà eseguita con spatola metallica, applicando il materiale con passaggi in senso verticale e orizzontale fino ad uno spessore massimo di 3 mm.

9- Dati tecnici

Granulometria	< 100 µ
Resa teorica	1,2-1,3 Kg/m ² per mm di spessore
Acqua impasto	45 % ca.
Resistenza a compressione	CS II
Reazione al fuoco	Classe A1
Spessori in opera	3 mm
Durata vita impasto	60'

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; in fase di utilizzo del prodotto possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del RASOCEL B-D0.1. La Celi Calcestruzzi S.p.a. si riserva di apportare modifiche tecniche, senza fornirne preavviso.